

Ficha técnica/data sheet.

Producto: Masterbatch

Referencia: Café Moka

Producto adecuado para : Películas Blown (PE), cast (PE/PP), rafia (PP), moldeo por inyección (PE)/Blown Films (PE), cast (PE / PP) Raffia (PP), injection molding (PE).

Aplicación sugerida: 2% al 5%

Observaciones: La cantidad de aplicación del master batch depende del calibre y/o espesor del producto final.

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS	NORMA/STANDARD	VALOR/VALUE
Concentrado de:	N/A	PIGMENTO CAFE
Resistencia térmica:	Interna, DIN-53772	230 ° C
Resina vehículo:	N/A	PE
Índice de fluidez del concentrado:	ASTM D 1238 (190/2.16)	11.
Densidad:	Interna	2.04 (nominal) gm / cc
Dispersión:	Interna	A
Forma física:	N/A	Gránulos uniformes y exentos de contaminación